

NUOVO CONVERTER MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA **AT25XX/NN-BB**



AT25XX/NN-BB

ECCELLENTE RESISTENZA CHIMICA

OTTIMA RESISTENZA AL GRAFFIO

PRONTO ALL'USO

NUOVO CONVERTER MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA

AT25XX/NN-BB

AT25XX è una nuova finitura monocomponente a base d'acqua per interni progettata per la verniciatura di arredi in legno.

Le sue eccezionali prestazioni la rendono adatta per applicazioni in bagni e cucine, nonché su superfici in carta melamminica. Questo prodotto offre buona durezza, opacità uniforme e morbidezza, rendendolo una scelta versatile per vari settori.

Grazie alle sue prestazioni eccezionali, la gamma AT25XX soddisfa i requisiti di certificazione standard FIRA, dimostrando un'eccellente resistenza e prestazioni testate.

La serie AT25XX è un prodotto a base d'acqua, che riduce l'impatto ambientale rispetto alle alternative a base solvente. La sua formulazione supporta pratiche sostenibili riducendo al minimo le emissioni di COV e promuovendo condizioni di lavoro più sicure.

Test FIRA (6250 - 2')	Min. Richiesti	AT25XX/BB	AT25XX/NN
Quadrettatura	3	5	5
Urto	3	4	4
Calore umido 55°C	3	5	3
Calore umido 70°C	2	4	3
Calore umido 85°C	2	3	3
Calore secco 85°C	3	4	4
Calore secco 100°C	2	3	3
Etanolo (96%)	3	3	3
Etanolo (48%)	4	3	3
Tè	5	5	5
Caffè	5	5	4
Oli freddi	4	5	5
Grassi freddi	4	5	5



NUOVO CONVERTER MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA

AT25XX/NN-BB

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Prodotto monocomponente	Pronto all'uso
Eccellente resistenza chimica	Soddisfa gli standard e le normative FIRA
Ottima resistenza al graffio	Proprietà antigraffio
Buona durezza e superfici lisce	Da utilizzare su fondi PU, PE o carta melamminica
Facilmente pigmentabile	Con piccole quantità di paste XA2006/XX

DATI TECNICI

- **Tecnologia:** All'acqua
- **Tipo di prodotto:** Converter/finitura monocomponente
- **Colori disponibili:** Trasparente/bianco (pigmentabile)
- **Gloss disponibili:** AT2510/NN-BB (10 gloss) - AT2520/NN-BB (20 gloss) - AT2530/NN-BB (30 gloss)
- **Applicazione:** Spray (Conventional, Airmix or Airless)
- **Metodo di colorazione:** Idoneo all'aggiunta delle paste XA2006/XX

Sistema di applicazione

Nome Prodotto	Codice Prodotto	Resa	Tempo di essiccazione	Commenti
Converter/finitura all'acqua per interni	AT25XX/BB	100-160 gr/m ²	Fuori polvere: 40 min. Fuori impronta: 80 min. Accatastabilità: 16 ore	Una o più mani di fondo all'acqua o fondo poliestere opportunamente essiccato e carteggiato (carta abrasiva grana minima 320)
	AT25XX/NN	100-150 gr/m ²		

*I valori e i contenuti cambieranno a seconda della tecnologia e del segmento.

