



# NUOVO CONVERTER ACRILICO PU OPACO

VERSATILE

STABILE NEL TEMPO,  
NON INGALLENTI

SISTEMA PIENAMENTE  
COMPATIBILE CON  
PASTE PU

TZ39\*\*/XX





# NUOVO CONVERTER ACRILICO PU OPACO TZ39\*\*/XX

Converter acrilico bicomponente Sayerlack **TZ39\*\*/XX** per la produzione di laccati al campione. Disponibile bianco e trasparente nelle opacità 5-10-25 gloss, è applicabile a spruzzo a tazza ed airless, mediante robot. Dedicato al settore dell'arredamento di interni, porte, mobili, cucine, dove la richiesta di soluzioni acriliche aumenta soprattutto mossa dalle necessità del design. **TZ39\*\*/XX** è la soluzione non ingiallente, stabile nel tempo, per riprodurre tutti i colori.

Sistema acrilico pienamente compatibile con paste PU, quindi con il sistema tintometrico, per raggiungere

una gamma tintometrica più versatile e competitiva, in grado di soddisfare ogni esigenza.

**TZ39\*\*/XX** è un converter acrilico che perfeziona l'affidabilità del sistema tintometrico **TP2009/XX** migliorando risultati estetici e prestazionali quali distensione, omogeneità affioramento dell'opacante in superficie, taglio del poro.

Buone distensione, copertura e morbidezza. Pot-life elevato.

Nato soprattutto per offrire una efficace soluzione tintometrica acrilica a tutti gli utilizzatori di dispenser automatici.

| CARATTERISTICHE TECNICHE |                             |         |            |
|--------------------------|-----------------------------|---------|------------|
| SETTORE D'IMPIEGO        | Parti piane, porte, mobili. |         |            |
| APPLICAZIONE             | Spruzzo manuale, robot.     |         |            |
| CATALISI E DILUIZIONE    | A peso (kg)                 |         |            |
|                          | TZ39**/XX                   | 100     |            |
|                          | TH2510/00                   | 20      |            |
|                          | DT1150/00                   | 30-40   |            |
| ESSICCAZIONE             |                             | 20°C    | 50°C       |
|                          | fuori polvere               | 30 minn |            |
|                          | fuori impronta              | 1 h     |            |
|                          | accatastabile               | 5 h     | 80-90 minn |

Servizio Clienti: Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 servizioclienti@sayerlack.it

**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**

Via del Fifico 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia

Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437

info@sayerlack.it - www.sayerlack.it



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company